



深圳市賽雅電子漿料有限公司  
Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

Tel : 0755-28078692

Fax : 0755-28078687

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)(中文)

[www.sryeo.net](http://www.sryeo.net) (Eng.)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

## 产品规格书/Specification

产品/product:	导电银浆/ Silver paste
料号/Part number:	01H-3005

### 适用范围/Application:

此产品适用于 RFID 陶瓷天线产品电极使用

Used for RFID ceramic antenna circuit.

### 使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	氧化铝陶瓷 Alumina ceramic
印刷 Printing	200-300 目丝网印刷 200-300 mesh stainless screen
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥 Drying	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 （烘烤温度低于 300℃，可根据烘烤的实际情况决定烘烤时间。） 100-150℃ 10-15 min
烧结 Firing Condition	隧道炉空气气氛下烧结，峰值 850±10℃（推荐值），9-11 分钟。 （可根据实际需要，烧结范围可在 780-850℃内调节,但峰值温度时间必须 10 分钟。） Atmospheric firing in belt furnace with peak time of 9-11 Minutes at 850±10℃
Thinner	ST-1000

### 性能/Characteristics:

		01H-3005
Fineness 细度(um)	≤5	
Viscosity 粘度(pa.s)	120-280	
Solid content 含量 (%)		75~80
Resistivity 方阻(mΩ/□)		≤5
Adhesion 附着力(N)		≥45
Advantages 优点		

### 保存条件, 有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25℃的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25℃



深圳市賽雅電子漿料有限公司  
Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.

Tel : 0755-28078692

Fax : 0755-28078687

[www.sryeo.com](http://www.sryeo.com)(中文)

[www.sryeo.net](http://www.sryeo.net) (Eng.)

[sales@sryeo.com](mailto:sales@sryeo.com)

---

**包装方式/Packaging method:**

标准包装, 1000g/罐, Standard package: 1000g/can

样品装, 200 克/罐 Sample package: 200g/can